
Gancho para contenedores G80



- Acero aleado forjado.
- Prueba individual: 2,5 veces la CMT.
- Inspección por partículas magnéticas: 100 %.
- Ensayo de rotura por lote.
- Fatiga: 20.000 ciclos a 1,5 veces la CMT.



Dimensiones(mm)						CMT(t)	Peso(kg)
B	L	E	E1	R	Φ		
26.5	149.0	47.0	39.0	83.2	24.0	2	0.70
35.5	179.0	49.0	40.0	94.8	30.0	3	1.28
38.5	198.0	52.0	45.0	105.5	33.5	5	1.71
46.6	227.4	61.6	57.0	115.6	39.5	6	2.46
52.0	250.0	68.0	60.0	127.3	43.0	8	3.42

Carga de rotura: 4 x CMT. Carga de prueba: 2,5 x CMT.